	The state of the s		
Tire for airpla	ne with crown reinforcement including at least one twin		
Patent Number: Publication date: Inventor(s): Applicant(s): Requested Patent: Application Number: Priority Number(s): IPC Classification: EC Classification: Equivalents:	☐ <u>US6125900</u> 2000-10-03 DE LOZE DE PLAISANCE PIERRE (FR) MICHELIN & CIE (FR) ☐ <u>JP10193915</u> US19970996983 19971223 FR19960016247 19961227 B60C1/00; B60C9/18; B60C9/20; B60C9/22 <u>B60C9/22B</u> , <u>B60C9/26B</u> DE69709840D, DE69709840T, ☐ <u>EP0850787</u> , <u>B1</u> , ☐ <u>FR2757799</u>		
Abstract			
A tire for an airplane has radial carcass reinforcement surmounted by a crown reinforcement composed of at least three plies of textile reinforcing elements, including at least one twin zig-zag ply of two zig-zag plies "guided" at an angle alpha, abbreviated to NT alpha DEG, and at least one other "guided" ply, wherein the crown reinforcement comprises, at least between one twin zig-zag ply and one of the other "guided" plies, a decoupling intermediate layer of thickness e forming a radial distance of at least 1.0 mm between the cords of the radially lower ply and the cords of the radially upper ply surrounding the intermediate layer, the intermediate layer being formed of textile reinforcing elements coated in a rubber compound whose secant modulus of elasticity, measured at a relative elongation of between 0.06 and 0.2, is between 5 and 9 MPa. Data supplied from the esp@cenet database - 12			



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-193915

(43)公開日 平成10年(1998)7月28日


(51) lnt.Cl.* B 6 0 C 9/18	設別記号	FI B60C 9/18 H K
B 2 9 D 30/52 B 6 0 C 9/00 9/20		B 2 9 D 30/52 B 6 0 C 9/00 C 9/20 G 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)
(21) 出願番号	特願平10-103	(71)出願人 390040626 コンパニー ゼネラール デ エタブリッ
(22)出願日	平成10年(1998) 1月5日	スマン ミシュラン-ミシュラン エ コ ムパニー COMPAGNIE GENERALE
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	9 6 1 6 2 4 7 1996年12月27日 フランス(FR)	DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN & CONPAGNIE フランス国 63040 クレルモン フェラ ン セデックス クール サブロン 12 (72)発明者 ピエール ド ローズ ド ブレーザン フランス 63000 クレルモン フェラン
		リュー マレシャル ジョッフル 4 (74)代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)

(54) 【発明の名称】 航空機用タイヤのクラウン補強体

(57)【要約】

【課題】従来技術の欠点を解消できる航空機用タイヤの クラウン補強体を提供することにある。

【解決手段】ラジアルカーカス補強体を有し、該ラジア ルカーカス補強体上には、角度m NT m lpha $m ^{\circ}$ で「案内」され た 2 つのブライからなる少なくとも 1 つのツインブライ を含む少なくとも3つの織物補強要素からなるクラウン 補強体が載置された航空機用タイヤにおいて、クラウン 補強体は、少なくとも、1つのツインブライと他の「案 内」されたブライとの間に非結合中間層を有し、該中間 層は、半径方向内方のブライと中間層を包囲する半径方 向外方のコードとの間に少なくとも1.0 ㎜の半径方向距 雕を形成するのに必要な厚さ e を有し、かつ0.06と0.2 との間の相対伸びで測定したセカント伸び係数が5~9 Mpa であるゴム配合物が被覆された織物補強要素で形成 されていることを特徴とする航空機用タイヤ。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ラジアルカーカス補強体を有し、該ラジアルカーカス補強体上には、角度NTa゚で「案内」された2つのブライからなる少なくとも1つのツインブライを含む少なくとも3つの織物補強要素からなるクラウン補強体が載置された航空機用タイヤにおいて、クラウン補強体は、少なくとも、1つのツインブライと他の「案内」されたブライとの間に非結合中間層を有し、該中間層は、半径方向内方のブライと中間層を包囲する半径方向外方のコードとの間に少なくとも1.0 ㎜の半径方向距離を形成するのに必要な厚さeを有し、かつ0.06と0.2 との間の相対伸びで測定したセカント伸び係数が5~9 Mpa であるゴム配合物が被覆された織物補強要素で形成されていることを特徴とする航空機用タイヤ。

【請求項 2】 前記非結合層は、織物材料で作られたワイヤまたはコードにより補強され、該ワイヤまたはコードは、円周方向に対して0°にほぼ等しい角度で配向されていることを特徴とする請求項1に記載の航空機用タイヤ。

【請求項3】 前記中間層は、各プライ内で互いに平行な織物補強要素の2つのカットプライNC β °と、互いに交差しかつ円周方向に対して $10\sim45$ °の角度 β を形成する1つのプライとからなることを特徴とする請求項1に記載の航空機用タイヤ。

【請求項4】 前記クラウン補強体は、角度NTa° および角度NTa° で案内される全数 n のブライからなり、該ブライの少なくとも半数は、非結合中間層とカーカス補強体の半径方向最外方プライとの間に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の航空機用タイヤ。

【請求項 5】 前記中間層より半径方向外方に位置する 「案内」されたプライNT α ° および/またはNT 0° の個数は少なくとも 2 に等しく、「案内」されたツインブライまたは 0° の角度で配置されたブライの形態をなしていることを特徴とする請求項 4 に記載の航空機用タイヤ。

【請求項 6】 前記クラウン補強体は、少なくとも 9 つの 「案内」されたプライNT α °、NT0°と、角度NС β °で切断された 2 対の形態をなつ 2 つの非結合中間 層とからなることを特徴とする請求項 1 に記載の航空機用タイヤ。

【請求項7】 角度NC β °で切断された1対のブライである第1中間層は、カーカス補強体に対して半径方向に最も近い、単一または複数の「案内」されたツインブライより半径方向外方に配置され、角度NC β °で切断された第2対のブライである第2中間層は、角度 α °の角度で配置された少なくとも2つの「案内」されたブライNT α ° または2つのNT0° ブライより半径方向内方に配置されていることを特徴とする請求項6に記載の航空機用タイヤ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、航空機用タイヤの 条件である高荷重支持、高圧力の膨張および高速走行を 意図した、ラジアルカーカス補強体を備えたタイヤに関 する。

[0002]

【従来の技術】一般に、この種のタイヤは、円周方向に対して $80\sim100^\circ$ の角度をなす織物(textile)補強要素からなるラジアルカーカス補強体を有しており、前記プライは1本以上のビードワイヤで各ビードに係止

(anchor)される。カーカス補強体上には、一般に多数 のブライからなるクラウン補強体が半径方向に載置され ており、或るブライは、いわゆる作用クラウンブライ

(working crown plies)と、この外側で半径方向に配置されかつ一般に金属で作られた、ブライの平面内周面で波うつ補強要素で形成されたブライとからなる織物補強要素で形成されたブライとからなる織物補強要素で形成されたブライとからなる機物がある。なぜならば、いわゆる保護クラウンブライを構成する。なぜならば、該ブライは、この下に位置する織物クラウン補強体を地面からのである。この種のクラウン補強体はフランス国特許(FR 2 499 475)に開示されており、作用クラウン補強体は、主として、円周方向に配向された織物コードのブライからなる。該ブライは、円周方向に対して急角度で傾斜した織物コードのブライは、円周方向に対して急角度では30~90°にすることができ、かつ前記ブライは円周方向コードのブライの上または下で半径方向に配置できる。

【0003】上記タイヤのトレッドは、高速耐久性に関しては顕著な効果が見られるが、摩耗抵抗性(この摩耗抵抗性は、一般に、遂行される着陸回数により測定される)については満足できる結果が得られない。この十年来、本件出願人に係る会社は、他の構造の作用クラウン補強体を使用している。該作用クラウン補強体の他方の縁部から他方の縁部へと延びる経路(いわゆるジグザグ経路)内で1つ以上の要素かららといれ、補強体が円周方向に対してなす角度は小さい。この原理は1960年代から知られており、折返し形と呼ばれているクラウンブライの場合のように、ブライの縁部に補強要素の自由端が位置することを回避できる。クラウン補強体のことがの場合のような例は、英国特許(GB890648)またはより最近の米国特許(US4838966)において開示されている。

【0004】クラウン補強体の一方の緑部から他方の緑部へと巻回することにより得られるブライは或る角度で「案内」されるブライと呼ばれる(NT α °と略記する)。このようにして得られる補強要素からなる少なくとも2つのブライは、これらが形成される態様により、分雕不可能であり、「案内」されたツインブライ("gui

ントをキストリップ

 $[0\ 0\ 1\ 1]$ 個数 n が大きい場合(n は少なくとも9に等しいが、できるならば12の大きさにする)には、2 対のカットブライNC β° の形態をなす2つの非結合中間層の使用を考えるのが有効である。この場合には、第1中間層は、カーカス補強体に対して半径方向に最も近い或る角度で「案内」されるツインブライト区 β° である第2中間層は、2つの「案内」されたブライNC β° である第2中間層は、2つの「案内」されたブライNT α° および/または2つのNT α° が使用される条件に基づいて、一方では角度NT α° および/または 0° 、NT 0° で「緊内」されるブライを形成する織物材料、他方では中間層(単一または複数)のブライNC β° を形成する織物材料を選択できる。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の特徴および長所は、本発明の一実施形態を非制限的に示す添付図面を参照して述べる以下の記載からより良く理解されよう。本発明による750×230R15サイズのタイヤPはラジアルカーカス補強体1を有し、該ラジアルカーカス補強体1は、脂肪族ポリアミドコード2からなる3つのブライ10を有する。これらのブライのうちの2つのブライ10が成し、他のブライのでに係止されてラッピングを形成し、他のブライ10では、ラッピングの軸線方向外方で、側壁およびタイヤのビードワイヤから競分イヤのビードワイヤから競分イヤのビードワイヤから競分で、前記ブライの端部は、ビードワイヤから競分ートがある。前記ブライの端部は、ビードワイヤから競分下方に位置している。カーカス補強体1上には、織物コードからなるクラウン補強体2が半径方向に載置されている。このクラウン補強体2は、内側から半径方向外方に、下記の要素から形成されている。

【0013】 a)角度 α ° で「案内」される 2 つのブライ 210 からなるツインブライ 21。このツインブライ 21 は、該ツインブライの一方の緑部から他方の緑部まで延びる 8 つの脂肪族ポリアミドコードのストリップを、円周方向に対して 11 ° の角度 α で巻回することにより得られる。前記角度 α は、一方ではツインブライ 21 の幅により、他方ではツインブライ 21 の形成時の周期数により物理的に制御される。

b) 脂肪族ポリアミド織物コードの2つのカットブライ NC β °220からなる前記ツインブライ21上の中間 層22。織物コードは各ブライ内で互いに平行であり、一方のブライは他方のブライ上で交差しておりかつ円周 方向に対して22°の角度 β を形成している。前記ブライは3.0 mの全厚を有する。

【0014】 c)脂肪族ポリアミドで作られた、NT α の角度で「案内」される2つのブライ230からなる前記中間層22上の第2ツインブライ23。前記角度 α は10 (すなわち、半径方向内方のツインブライ21のコード間に形成される角度 α にほぼ等しい角度)である。第2ツインブライ23の軸線方向幅は、中間層22

の最大幅より大きいが、半径方向内方のツインプライ21の幅より小さい。第2実施形態(図示せず)は30×11.5R14.5-26PRタイヤに関し、このタイヤでは、クラウン補強体が、内側から半径方向外方に作用する下記の要素からなる。

a) 3つのツインブライ 2 1 の形態をなして角度 N T α ° σ 1 案内」される 6 つのブライ 2 1 0 。 6 ツインブライは、該ツインブライの一方の縁部から他方の縁部まで延びる 8 つの脂肪族ポリアミドコードのストリップを、円周方向に対して 1 2 ° の角度 α で巻回することにより得られる。この場合、 3 つのツインブライは、同じ角度 α で配向されたコードを有する (但し、この角度は異ならせることができる)。

[0015] b) 半径方向内方の3つのツインブライ21上に半径方向に載置される、0.5mmに等しい一定の軸線方向厚さをもつ加硫配合物の層20. 該層20上には、脂肪族ポリアミド織物コードの2つのカットブライNC β °220からなる中間層22が載置されている。織物コードは各ブライ内で互いに平行であり、一方のブライは他方のブライ上で交差しておりかつ円周方向に対して32°の角度 β を形成している。前記ブライは3.0mmの全厚を有する。

c) 前記層 20、22は、半径方向外方の 2つのツインプライ 2 3から、半径方向内方の 3つのツインプライ 2 1を分離しており、従って、内方のツインプライ 2 1を形成する織物コードと同一の織物コードからなる、NT α° の角度で「案内」される 4 つのブライ 2 3 0 を形成し、かつ前記 3 つの半径方向内方のツインプライ 2 1 のコードにより形成される角度 α より僅かに小さい、円周方向に対する角度を形成する。最大幅のツインプライ 2 3 の軸線方向幅は、中間層 2 2 の最大軸線方向幅より大きいが、最小幅のツインプライ 2 1 の軸線方向幅より小さい

【0016】ここに提案する最後の実施形態の構造の長 所は、半径方向外方の2つのツインブライ23の間に、 第2中間層22を挿入することにある。この第2中間層 2 2 は、各プライ内で互いに平行な脂肪族ポリアミド織 物コードからなる2つのカットブライNCB°220か らなり、一方のプライは他方のプライ上で交差しており かつ円周方向に対して32 $^{\circ}$ の角度 $^{oldsymbol{eta}}$ を形成している。 半径方向外方のツインブライのうちの少なくとも1つ を、円周方向コードをもつ2つの「案内」されたプライ で置換できる。中間層は0°の角度に配向された織物コ ードで補強されたゴム配合物で作るのが有効である。驚 異的なことに、上記構造は、上記2つのサイズのタイヤ において、クラウン補強体の耐久性に非常に顕著な改善 をもたらすことができる。滑走路の終端のパーキングエ リアに沿う走行に一致する条件と、雕陸そのものと一致 するその後の条件とからなるいわゆる「誘導路雕陸」条 件での試験ホイール上の模擬走行においては、サイクル 数の利得は第1実施形態の場合はほぼ40%(35サイ クルに比較して50サイクル)であり、これに対し、第 2 実施形態では、サイクル数は2倍以上(10サイクル に比較して25サイクル)である。サイクルは、

・第1実施形態の場合には、35km/hの速度での「誘導 路」に沿う走行、およびタイヤに37%の撓みを生じさ せ、次に、雕陸の大部分の間の公称荷重およびタイヤに 約55%の撓みを生じさせる離陸の終時のピーク過荷重 で、0~430km/hの範囲の速度で離陸する走行に一致

・第2実施形態の場合には、低速 (ほぼ55km/h) で6 kmの |誘導路] に沿う走行、および0~450km/hの範 囲の速度で雕陸する公称荷重(37%の撓み)の下での 走行に一致し、タイヤに加えられる荷重は、33~37 %の撓み範囲に一致する値の間で変動する。この比較 は、中間層を除き、同じ要素からなるクラウン補強体を 有するタイヤを用いて行なったことは言うまでもない。

[図面の簡単な説明]


【図1】本発明によるクラウン補強体の中央断面を示す 概略図である。

【図2】図1のクラウン補強体の断面を示す平面図であ

【符号の説明】

- 2 脂肪族ポリアミドコード (クラウン補強体)
- 10 ブライ
- 21 ツインブライ
- 22 中間層
- 23 第2ツインブライ

【図1】



[2 2]

